

DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO



TECHNISCHES DATENBLATT

SEHR EMISSIONSARME DÜNNSCHICHTSPACHELMASSE MIT SPANNUNGSARMEN UND SCHNELLEM ERHÄRTUNGSVERLAUF ZUR GESTALTUNG VON ARCHITEKTONISCH HOCHWERTIGEN OBERBELÄGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

doppo Ambiente Boden solido ist eine spezialzementgebundene, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse mit schnellem Erhärtungsverlauf, zur Herstellung individueller Unikatböden im Innenbereich.

doppo Ambiente Boden solido zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- doppo Ambiente Boden ist rein mineralisch gebunden
- nicht brennbar – Brennbarkeitsklasse A1fl
- wird ausschließlich mit anorganischen Farbstoffen hergestellt
- kann mit entsprechenden anorganischen Trockenpigmenten individuell auf der Baustelle abgetönt werden
- keine Mischfehler da pro Sack Weißware eine Tüte Farbpigmente
- öl- und treibstoffbeständig (bei doppo Finish Versiegelung)
- diffusionsoffen (bei doppo Ölimprägnierung)
- feuchtigkeitsstabil
- für Schichtdicken von 2 - 5 mm in einem Arbeitsgang im Innenbereich
- nach ca. 6 Stunden bei rund 20°C begehbar.
- sehr gute Haftung auf allen zementgebundenen Untergründen
- absolut spannungsarm
- sehr hohe Anfangshärte und Festigkeit
- verschiedene Versiegelungen zur Oberflächengestaltung
- auf bestehenden Fliesen verlegbar (bei richtiger Untergrundvorbehandlung)

ANWENDUNGSBEREICH:

- zementgebundene Untergründe wie z.B. Beton, Estriche usw.
- festsitzende Fliesen (bei richtiger Vorbehandlung)

Hinweis: doppo Ambiente Boden solido ist nicht für den Außenbereich geeignet

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der bestehende Untergrund muss frei von losen Teilen, staub-, fett- bzw. ölfrei und ausreichend fest sein. Je nach Beschaffenheit wird der Untergrund durch Kugel- oder Granulatstrahlen, Fräsen oder Grobschleifen vorbereitet. Der anfallende Staub wird mittels Staubsauger entfernt.

Risse sind durch fachgerechte Verdübelungen mit doppo Reparaturset kraftschlüssig zu verbinden und einzusanden. Die Oberflächenzugfestigkeit des vorbereiteten Untergrundes muss im Mittelwert mindestens $1,5 \text{ N/mm}^2$ betragen (der kleinste Einzelwert darf dabei $1,2 \text{ N/mm}^2$ nicht unterschreiten).

Weiters muss der Untergrund hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der jeweiligen Normen und gültigen Richtlinien entsprechen. Bei Normalzementestrichen darf die CM-Feuchtigkeit 3 % nicht überschreiten. Betonflächen, zementgebundene Hohldeckendecken und vor Ort betonierte Decken müssen mindestens 6 Monate alt sein.

Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes muss mit doppo-Produkten der Firma Industrieboden GmbH grundiert werden. In Zweifelsfällen sind eigenständig Probeflächen anzulegen und die Eignung der systemfremden Produkte zu testen. Da wir ausschließlich doppo Produkte laut System empfehlen.

Die Grundierungen müssen gemäß den technischen Datenblättern ablüften, bevor doppo Ambiente Boden mittels Stiftrakel oder Flächenrakel aufgebracht wird.

Die Temperatur des Untergrundes, der Umgebungsluft und der trockenen Spachtelmasse (Sackware) muss mindestens 5° C betragen. Es muss darauf geachtet werden, dass eine eventuell vom Untergrund nachschiebende Feuchtigkeit durch Einbau entsprechender Dampfsperren verhindert wird.

Bei nicht zementgebundenen Untergründen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik - nur dadurch kann eine technisch optimale Untergrundvorbehandlung sowie eine technisch funktionelle Grundierung und Schichtdickenauswahl ausgearbeitet werden.

VERARBEITUNG:

Gesamtbedarf Anmachwasser: 3,5 – 3,7 Liter Wasser pro PE-Eimer zu à 15 kg

In einem geeigneten und sauberem Rührgefäß werden zuerst 3,5 Liter (abhängig von der zugegebenen Pigmentmenge) vorgelegt und dann doppo Ambiente Boden solido dazugegeben. Mit einem geeigneten Handrührwerk mit Korbrührhaufsatz mindestens drei Minuten zu einer klumpenfreien und homogenen Masse mischen. Beim Anmischen ist darauf zu achten, dass nicht zu viel Luft mit eingerührt wird. Eventuell an der Innenwand anhaftendes unvermisches Material von Zeit zu Zeit mit einer Kelle oder Spachtel abstreifen. Eine Reifezeit ist aufgrund der neuartigen Acrylharzpolymeren nicht notwendig. Danach kann doppo Ambiente Boden solido mittels Glättkelle, oder Glättschwert in der entsprechenden Schichtdicke appliziert werden. Der frisch verlegte doppo Ambiente Boden solido ist vor zu rascher Austrocknung durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft zu schützen.

Achtung: Fußbodenheizung muss mindestens drei Tage vor der Verlegung von doppo Ambiente Boden solido ausgeschaltet und kann frühestens sieben Tage nach der Verlegung wieder eingeschaltet werden.

VERARBEITUNGSZEIT:

Die Verarbeitungszeit von doppo Ambiente Boden solido beträgt bei rund 20° C ca. 30 Minuten. Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Die Erhärtung von doppo Ambiente Boden solido erfolgt bei rund 20° C nach ca. 80 Minuten und ist nach ca. 6 Stunden begehbar. Das Erhärtungsverhalten ist temperaturabhängig, d. h. je tiefer die Temperatur, umso langsamer erfolgt die Erhärtung und umgekehrt.

OBERFLÄCHENSCHUTZ:

Zur Verringerung der Verschmutzungsneigung, sowie zur Erhöhung des chemischen Widerstandes der von Natur aus offenporigen mineralisch abbindenden doppo Ambiente Boden solido ist eine nachträgliche Versiegelung erforderlich. Um eine Schleierbildung nach der Versiegelung zu vermeiden, sollte der Boden mit dem Produkt doppo P 25 vorimprägniert werden. Je nach gewünschtem optischem Oberflächenfinish muss die Versiegelung mit den doppo Produkten der Firma Industrieboden GmbH. entsprechend den technischen Vorgaben durchgeführt werden.

Bei einer Versiegelung ist zu beachten, dass der Farbton der Beschichtung nach erfolgter Versiegelung dunkler erscheint, als ohne Versiegelung. Es empfiehlt sich daher stets, Musterflächen anzulegen!

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE:

Zur ständigen Pflege bzw. Reinigung von doppo Ambiente Boden solido dürfen keine sauren Reiniger (z.B. Essigsäurebasis oder dgl.) verwendet werden. Es sollten neutrale bis schwach basische Reiniger benutzt werden. In jedem Fall ist an einer unauffälligen Stelle ein Reinigungsversuch durchzuführen, ob der verwendete Reiniger die Oberfläche angreift oder nicht.

Empfehlung: doppio Wischpflege (siehe Pflegeanleitung von doppio Ambiente Boden)

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Sämtliche Arbeitsgeräte sind unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser zu reinigen.
Der ausgehärtete doppio Ambiente Boden solido kann nur mehr mechanisch entfernt werden.

LIEFERFORM:

PE-Eimer zu 15 kg

Palette mit 24 PE-Eimern= 360 kg


LAGERUNG:

doppo Ambiente Boden solido ist in verschlossenen Originalgebinden bei frostfreier Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig. Feucht gewordenes Material darf nicht mehr verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN:

Normbezeichnung gem. ÖN EN 13813:	CT-C35-F7-A22
Form:	Pulver
Farbe:	mit UV- und alkalistabilen Spezialpigmenten in nahezu jeder Farbkombination abtönbar
Wasseranspruch:	3,5 - 3,7 Liter pro PE-Eimer zu à 15 kg
Frishraumgewicht:	rund 1,8 kg / Liter
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm ³
Verarbeitungstemperatur (Luft und Boden):	nicht unter 5° C
Verbrauch:	ca. 1,3 – 1,5 kg/ m ² und mm Schichtdicke (abhängig von der Spachteltechnik)
Ergiebigkeit pro PE-Eimer a` 15 kg:	ca. 3,5 – 4 m ² bei 3 mm Schichtdicke (abhängig von der Spachteltechnik)
Auftragsstärke:	2 bis maximal 3 mm
Verarbeitungszeit bei ca. 20° C:	rund 30 Minuten
Erhärtungsbeginn bei ca. 20° C:	nach ca.80 Minuten
Begehbar bei ca. 20° C:	nach ca. 6 Stunden
Schleifbar bei ca. 20° C:	nach ca. 24 Stunden
Imprägnier- und versiegelbar:	nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar:	nach fünf Tagen
Klassifizierungsbericht Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1:2009	nicht Brenn- und entflammbar (siehe Prüfbericht Nr.: 12061810-A vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung IBS) Brennbarkeitsklasse A1fl
Fußbodenheizung geeignet:	ja
Stuhlrollen geeignet:	ja
Elektrostatisch nicht aufladbar	
Biegezugfestigkeit:	> 7 N/mm ²
Druckfestigkeit:	> 35 N/mm ²
Haftzugfestigkeit auf Normuntergrund:	> 1,5 N/mm ²
ÖNORM EN 13892 – 3: der VBE	21,6 cm ³ /50 cm ² (siehe Prüfbericht Nr. VBE-P6448 Verein f. Baustoffprüfung u. Entwicklung)
Die Prüfergebnisse Druck- und Biegezugfestigkeit sind einzusehen im Prüfbericht Prüflabor Hartl, Labor-Nr.: 1-30830/7 (siehe Homepage)	

Anmerkung: Alle oben angeführten Werte wurden bei Normklimabedingungen durchgeführt. Die Herstellung und Lagerung der Prüfkörper erfolgte ebenfalls bei Normklimatischen Bedingungen.



15

Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach
Österreich
02
204122
EN 13813:2003

doppo Ambiente Boden Solido
mineralische Dünnschichtbodenspachtelmasse

EN 13813:CT-C35-F7-A22
Druckfestigkeit: >35 N/mm²
Biegezugfestigkeit: >7 N/mm²
Verschleißwiderstand nach Böhme: <22cm³/50cm³
Haftzugfestigkeit: NPD
ph-Wert: NPD
Brandverhalten: A1_{fl}

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Produkt enthält Portlandzement!

Das Produkt reagiert mit Wasser alkalisch!

Die Gefahren- bzw. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt entsorgen.

Entsorgungsschlüsselnummer: 31409

Nicht ausgehärtete Restmengen von doppio Ambiente Boden solido als Baustellenabfälle entsorgen. Entsorgungsschlüsselnummer: 91206

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.