

AUSSCHREIBUNGSTEXT



KUNSTHARZMODIFIZIERTER, MINERALISCHER 2-SCHICHT WANDBELAG MIT SPACHTELSTRUKTUR DOPPO AMBIENTE PRO +

SYSTEMGEPRÜFT:
GEC-EMICODE-SIEGEL: EV1 PLUS SEHR EMISSIONSARM

1. Baustelleneinrichtung

An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. _____ Stk. EP € _____ / P. € _____

2. Untergrundbehandlung – Beschichtung mit doppio Ambiente Pro+

Untergrundvorbereitung:

Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppio Vetroplast zu egalisieren.

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Imprägnieren:

Beton und stark saugende bzw. kreibende Untergründe müssen mit doppio Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Aufwischen der Wandimprägnierung mit Microfasermopp.

Verbrauch:

doppo Wandimprägnierung ca. 0,2 Liter/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Grundieren:

Nach Austrocknung der doppo Wandimprägnierung (ca. 24 Stunden) wird doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

Verbrauch:

doppo AC Grundierung ca. 0,2 -0,3 kg/m²

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

3. Beschichtung mit doppo Ambiente Pro +

Spachtelung:

Die Spachtelmasse wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf der vorbereiteten und grundierten Wandfläche 2 schichtig im Abstand von 24 Stunden (je Schicht) in einer Gesamtschichtstärke von ca. 2 mm aufgetragen.

Verbrauch:

doppo Ambiente Pro + ca. 1 kg/m² und mm-Schichtdicke

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Schleifen:

2 maliges schleifen der ausgehärteten doppo Ambiente Pro +-Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

Reinigen:

Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

4. Versiegelung

Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seiden matt) oder Finish Light+ (extra matt) Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

Verbrauch:

doppo Finish Standard+ oder Light+ ca. 0,1 kg/m² pro Auftrag

ca. _____ m² EP € _____ / m² € _____

4. Zusatzpositionen

Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P. EP € _____ / P. € _____

Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm EP € _____ / lfm € _____